



Telas Plásticas Extruidas, S.A. de C.V.

Con una amplia gama de durezas, estos compuestos tienen como característica ductibilidad y acabados de alto brillo. Pueden ser utilizados para sello de ventanas, molduras para muebles de apariencia o fijación, molduras automotrices, elaboración de juntas para tubería, mangueras, juguetes y recubrimientos transparentes.

Clave	Descripción	Dureza	Peso	%	Tensión
		Shore A	Específico	Elongación	
			g/mm ³	%	Kg
1603	T-20-S	86	1.300	500	16
1610	T-20	94	1.320	400	20
3301	T-30	65	1.430	650	10
3304	T-33	75	1.410	540	10
5101	T-40	72	1.265	680	14
5102	T-40-5	71	1.240	660	13
5103	T-40-10	55	1.200	660	8